

SVG Registre des produits

Géotissé

Nom du produit **Sefitec**
Fournisseur HUESKER Synthetic GmbH, D-48712 Gescher

Matière première Polypropylène
Constitution Tissé
Forme Fil plat
Fonctions à remplir Séparation

Type du produit	Sefitec PP 20
Largeurs livrables [m]	5.15
Masse surfacique nominale [g/m ²]	140

Caractéristiques mécaniques			min	max	
Masse surfacique	g/m ²		120 *	160 *	EN ISO 9864
Allongement sous traction max	long	%	22		EN ISO 10319
	trans	%	20		
Résistance à la traction	long	kN/m	22.6		EN ISO 10319
	trans	kN/m	24.4		
Résistance * allongement	long	%*kN/m	497		
	trans	%*kN/m	488		
Résistance au poinçonnement		kN	2.7		EN ISO 12236
Résistance à la perforation		mm		15	EN ISO 13433

Caractéristiques hydrauliques			min	max	
Flux normal au plan	l/m ² *s		10		EN ISO 11058

Ouverture du filtration	mm		0.13	0.25	EN ISO 12956
-------------------------	----	--	------	------	--------------

Durabilité			min		
Résistance aux intempéries après 50 MJ	%		90		EN 12224
Résistance à					EN 14030
	acide sulfurique	%	95		
	lait aux chaux	%	95		
Résistance biologique	%		95		EN 12225

Remarques

* auto-déclaration