

# SVG Registre des produits

# Géonontissé

Nom du produit **Tiptex**  
Fournisseur Schoellkopf AG, 8153 Rümlang

Matière première Polypropylène  
Constitution Nontissé aiguilleté avec traitement thermique  
Forme Fibres discontinues  
Fonctions à remplir Filtration

Type du produit **Tiptex BS 8**  
Largeurs livrables [m] 2.0 - 5.0  
Masse surfacique nominale [g/m<sup>2</sup>] 105

<b>Caractéristiques mécaniques</b>			<b>min</b>	<b>max</b>	
Masse surfacique	g/m <sup>2</sup>		90	130 *	EN ISO 9864
Allongement sous traction max	long	%	30		EN ISO 10319
	trans	%	30		
Résistance à la traction	long	kN/m	6.9		EN ISO 10319
	trans	kN/m	6.9		
Résistance * allongement	long	%*kN/m	207		
	trans	%*kN/m	207		
Résistance au poinçonnement	kN		1.1		EN ISO 12236
Résistance à la perforation	mm			43	EN ISO 13433
<b>Caractéristiques hydrauliques</b>			<b>min</b>	<b>max</b>	
Flux normal au plan	l/m <sup>2</sup> *s		90		EN ISO 11058
Ouverture du filtration	mm		0.07	0.13	EN ISO 12956
<b>Durabilité</b>			<b>min</b>		
Résistance aux intempéries après 50 MJ	%		75 *		EN 12224
Résistance à					EN 14030
	acide sulfurique	%	90		
	lait aux chaux	%	90		
Résistance biologique	%		90		EN 12225

Remarques

\* auto-déclaration